

MRC FLEX TOP

Sellador + adhesivo de poliuretano profesional

¿Necesitas pegar y sellar a la vez, con máxima resistencia?

Un solo producto: sella, pega y repara.

Sellador y adhesivo de poliuretano profesional de alta adherencia y elasticidad. Trabaja en interiores y exteriores, sobre concreto, metal, madera y mampostería.

	Alta adherencia Pega y sella en un solo paso.		Elongación > 400 % Absorbe movimientos de la junta.
	Recuperación > 90 % Vuelve a su forma original.		Resiste la intemperie Interior y exterior.
	-40 °C a 80 °C Amplio rango de trabajo.		Sin escurrimiento Ideal en juntas verticales.



> 400 %

ELONGACIÓN A LA ROTURA

> 90 %

RECUPERACIÓN ELÁSTICA

1.4 MPa

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

-40 a 80 °C

TEMPERATURA DE TRABAJO

IDEAL PARA

Juntas de concreto y albañilería	Estructuras metálicas	Madera
Pisos, muros y fachadas	Ductos y tuberías	Vidrios y marcos

¿CUÁNTO RINDE?

≈ 8 m

lineales por cartucho en junta de 6 × 6 mm

≈ 17 m

lineales por salchicha en junta de 6 × 6 mm

300 / 600 ml

cartucho o salchicha

Cálculo referencial según el volumen del envase y la sección de la junta.

SOLICITA TU COTIZACIÓN

+51 937 734 929 | **www.mrc-enterprise.com**

Escríbenos por WhatsApp, visita nuestra web o escanea el código. Te ayudamos a calcular la cantidad exacta para tu obra.

Entrega en 24/48 h en Lima Despacho a todo el Perú Stock disponible en Lima



ESCANEA Y COTIZA

MRC FLEX TOP

SELLADOR + ADHESIVO DE POLIURETANO PROFESIONAL

APLICACIONES

- Sellado de juntas en concreto, mortero y albañilería.
- Unión en estructuras metálicas y de madera.
- Sellado de pisos, muros y fachadas.
- Sellado de ductos, tuberías y ventilación.
- Aplicaciones generales de construcción.

RESISTENCIA QUÍMICA

- ✓
Resistente a
- Agua
 - Agua de mar
 - Álcalis débiles
 - Mortero de cemento
 - Limpiadores a base de agua

- ✗
No resistente a
- Alcohol
 - Ácidos orgánicos
 - Ácidos y bases fuertes
 - Agua clorada
 - Combustibles aromáticos (hidrocarburos)

INSTRUCCIONES DE USO

- 01 Preparar**
Asegurar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o aceite.
- 02 Aplicar**
Cortar la boquilla y aplicar con pistola calafateadora.
- 03 Formación de piel**
Tiempo de formación de piel: aproximadamente 45 min.
- 04 Curar**
Proteger de la humedad durante el curado.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO
Base química	Poliuretano
Densidad	1.5 ± 0.1 g/ml
Tiempo libre de pegajosidad (23 °C, 50 % HR)	45 – 75 min
Velocidad de curado	> 3 mm / 24 h
Elongación a la rotura (GB/T 528)	> 400 %
Dureza Shore A (GB/T 531)	~ 40
Resistencia a la tracción (GB/T 528)	1.4 MPa
Temperatura de trabajo	-40 °C a 80 °C
Movimiento admisible	20 %
Recuperación elástica (DIN EN ISO 7389 B)	> 90 %
Esgurrimiento (DIN EN ISO 7390)	0 mm, excelente
Colores disponibles	Blanco, gris, negro y beige

Datos obtenidos en condiciones de laboratorio (23 °C, 50 % HR).

PRESENTACIONES

- Cartucho de 300 ml
- Salchicha de 600 ml

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 5 °C y 25 °C.
- Proteger de la luz solar directa.
- Vida útil: 12 meses.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua y consultar a un médico.
- No ingerir.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia práctica. Debido a que las condiciones de aplicación escapan a nuestro control, se recomienda realizar pruebas previas. Los valores indicados son típicos y pueden variar según el sustrato y las condiciones ambientales.

