

MRC PARKMAX

Recubrimiento protector y sellador para estacionamientos

¿Pisos de concreto con polvo, manchas y desgaste?

Protégelos y deja tu estacionamiento como nuevo.

Recubrimiento acrílico base agua que sella poros y microfisuras del concreto, reduce el polvo y resiste el tránsito vehicular y los derrames de combustible.

Resiste tránsito vehicular
Para parqueos y rampas.

Resiste derrames
Diésel, gasolina y aceite.

Secado rápido
Tránsito a las 48 - 72 h.

Reduce el polvo
Sella la superficie del concreto.

Resistente a los rayos UV
Interior y exterior.

Base agua
Olor ligero.



10 - 20 m²

RENDIMIENTO POR GALÓN

400 - 500 %

ELASTICIDAD SECA (2 CAPAS)

48 - 72 h

ANTES DEL TRÁNSITO

5 gal

ENVASE PLÁSTICO

IDEAL PARA

 Estacionamientos	 Rampas de acceso	 Pisos de concreto
 Almacenes y hangares	 Centros comerciales	 Veredas y áreas peatonales

¿CUÁNTO RINDE?

10 - 20 m² por galón, en 2 capas

50 - 100 m² por envase de 5 galones

48 - 72 h para habilitar el tránsito

A mayor espesor, mayor durabilidad. El rendimiento varía según la porosidad del sustrato.

SOLICITA TU COTIZACIÓN

 **+51 937 734 929** |  **www.mrc-enterprise.com**

Escríbenos por WhatsApp, visita nuestra web o escanea el código. Te ayudamos a calcular la cantidad exacta para tu obra.



ESCANEA Y COTIZA

 Entrega en 24/48 h en Lima  Despacho a todo el Perú  Stock disponible en Lima

MRC PARKMAX

RECUBRIMIENTO PROTECTOR Y SELLADOR PARA ESTACIONAMIENTOS

DESCRIPCIÓN

MRC PARKMAX es un recubrimiento sellador y protector impermeabilizante a base de polímeros acrílicos, base agua y de un componente. Está formulado para sellar poros, microfisuras y rayaduras finas del concreto, formando una película protectora resistente al tránsito peatonal y vehicular. También ofrece resistencia a los agentes naturales y a derrames accidentales de diésel, gasolina y kerosene.

APLICACIÓN

01 Limpiar

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, barro y pinturas sueltas.

02 Diluir

Diluir con agua potable: producto normal 1:1 y concentrado 1:2.

03 Aplicar

Con brocha, rodillo, mota, esponja o spray, en capas uniformes.

04 Secado

Dejar secar entre capas y esperar de 48 a 72 horas antes del tránsito.

PRESENTACIÓN

- Envase plástico de 5 galones
- Versión normal y concentrada

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO
Tipo	Acrílico base agua, 1 componente
Color	Transparente / personalizable
Color seco	Transparente brillo medio / a pedido
Sólidos	Normal $\pm 25\%$ · Concentrado 50 %
Peso por galón (concentrado)	± 4 kg
Elasticidad seca	400 – 500 % (2 capas)
VOC (compuestos orgánicos volátiles)	$\approx 3.8\%$ en peso (± 40 g/L)
Temperatura de aplicación	5 °C a 30 °C
Resistencia UV	Buena
Olor	Ligero

RECOMENDACIONES

- Realizar una prueba previa en un área pequeña.
- A mayor espesor, mayor durabilidad.
- Esperar de 48 a 72 horas antes de habilitar el tránsito.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia práctica. Debido a que las condiciones de aplicación escapan a nuestro control, se recomienda realizar pruebas previas. Los valores indicados son típicos y pueden variar según el sustrato y las condiciones ambientales.

